



ZENITASTRAL SATIN

Peinture écologique à finition
satinée facile à entretenir



DEFINITION

Description du produit	Peinture écologique acrylique murale à base d'eau certifiée Ecolabel présentant un aspect satin, facile à entretenir, résistant à l'abrasion humide, sans plastifiants, destinée pour l'intérieur.
Localisation	Intérieur : Salon, Chambres d'enfants, couloirs. Locaux fortement fréquentés : Ecoles, hôpitaux, hôtels..
Propriétés	. Entretien très facile (Elimination des tâches très facilement) . Sans odeur . Idéal pour des situations où le respect de l'environnement est exigé (Faible COV) . Très facile à appliquer . Résistance à l'abrasion humide très élevée . Très bonne résistance au jaunissement . Très bon pouvoir opacifiant . Rendement élevé



EU Ecolabel: FR/044/060

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds	La surface doit être préparée par avec Stopastral (Se référer à la fiche Technique du Stopastral)
Matériel d'application	Rouleau à poils courts et pinceau.
Taux de dilution	5 à 10% pour la brosse ou rouleau.
Application	Empâter régulièrement, croiser et lisser toujours dans le même sens .
Rendement	9 - 10 m ² /kg
Délai de recouvrement	3 heures à 23°C et 50% HR (Hors poussière : 4h et Sec : 6h)
Nettoyage du matériel	À l'eau, immédiatement après utilisation.

CONDITIONNEMENT

4 Kg et 15 Kg (Blanc)

CLASSIFICATION

NM 03.3.009
Famille I - Classe 7b2

DESCRIPTIF

SUBJECTILES	TRAVAUX PREPARATOIRES	TRAVAUX DE FINITION
Béton	Brossage 1 Couche de PRIMOREX ou AQUASTRAL IMPRESSION +	Enduire avec Stopastral, Cachet bleu, Top G ou Top F 2 couches de ZENITASTRAL Satin
Enduits de ciment	Brossage époussetage 1 Couche de PRIMOREX ou AQUASTRAL IMPRESSION +	
Plâtre	Egrenage 1 Couche de PRIMOREX ou AQUASTRAL IMPRESSION +	
Bois et dérivés	Ponçage Brossage 1 couche de FORMOPRIM dilué à 10%	
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage 1 couche de PRIMAIRE V.750	
Métaux non ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage Dégraissage 1 couche de WASH PRIMER.	
Anciens fonds de peintures bien adhérents	Brossage Lavage si nécessaire. 1 couche de FORMOPRIM. (En cas de problème contacter notre service Technique).	

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Peinture
Densité	1,22 +/- 0,05
Viscosité	100 +/- 7 ku
Liant	Dispersion aqueuse acrylique.
Pigment	Dioxyde de titane
Extrait sec en poids	45 +/- 2 %
Aspect de film	Satiné
COV	<40 g/l
COSV	<30 g/l
Assortiment de couleurs	Blanc et plusieurs teintes disponibles sur la Machine à Teinter Astral
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente.

que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente.

ANC Groupe Maroc

Route Côtière Mohammedia, Bd. Ennassij (ex B) Q.I.Aïn Sebâa - Casablanca - Maroc Tél. : 05 22 67 87 87